

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

STIKLOPORAS granuluoto putstiklio šeši standartiniai dydžiai nuo 0.1 mm iki 8 mm.

PARAMETRAI	STANDARTAS	STANDARTINIAI GRANULIUOTO PUTSTIKLIO DYDŽIAI					
		0.1-0.3	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	4-8
Granulių dydis mm	LST EN 933-1						
Didmaišio svoris kg	-	600	510	405	345	300	285
Piltinis tankis kg/m ³ (±15%)	LST EN 1097-3	400	340	270	230	200	190
Dalelių tankis Mg/m ³	LST EN 1097-6:2003 , C priedas	0.57	0.52	0.42	0.37	0.34	0.25
Atsparumas gniuždymui MPa (±0,5 MPa)	LST EN 13055-1, A priedas	3.0	2.5	2.2	2.0	1.4	1.2
Šilumos laidumo koeficientas W/(m-K)	LST EN 12939:2002	-	0,0767	0,0713	0,0663	0,0639	0.0661
Vandens įgeriamumas % nuo masės* (±15%)	LST EN 1097-6:2002, C priedas	10	15	18	18	15	10
Atsparumas šaldymui ir šildymui % nuo masės (±15%)	LST EN 1367-2:2010	3					
Smulkiosios dalelės	LST EN 13055-1	10%					
Stambiosios dalelės	LST EN 13055-1	15%					
pH vertė		9-11					
Drėgmės kiekio pokytis transportavimo metu		<0.5%					
Lydimosi temperatūra		Apytiksliai 700°C / 1300°F					
Rūgštyje tirpūs sulfatai		Vid. 0,06 %					
Bendras sieros kiekis		Vid. 0,03 %					
Spalva		Kreminė balta					

* Vandens įgeris % matuojamas produktą išlaikius 24 val. Vandenyje.

** Po 20 ciklų.